

FOREST TAJ

Die Kollektion Forest besteht aus reinem Quarz, strukturellem Polyesterharz und gegen UV-Strahlen stabilisierten Farbpigmenten. Die Oberfläche Forest Taj hat einen gleichmäßigen beige Hintergrund, eine feine Maserung und lange, weitläufige Adern in Braun und warmem Weiß.



Formate Large

320 cm x 155 cm (4.96 sqm)
126" x 61" (53.39 sqft)

Dicken | Gewichte*

2 cm x 3/4" | 240 kg - 529 lb
3 cm x 1 1/4" | 360 kg - 794 lb

Oberflächenbearbeitungen

polished, matt

* Das angegebene Gewicht kann aufgrund des unterschiedlichen spezifischen Gewichts der verschiedenen Produktklassen um ca. 5% variieren.

Kategorie: 8

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------|
| Effektive Dichte EN 14617-1:2013 | kg/cm ³ | 2314 | W3 (EN 15285:2008) |
| Wasseraufnahme EN 14617-1:2013 | % | 0,04 - 0,07 | W3 |
| Biegezugfestigkeit EN 14617-1:2016 | Mpa | 76.4 | F4 (EN 15285:2008) |
| Druckfestigkeit EN 14617-15:2006 | Mpa | 221 | |
| Schlagfestigkeit EN 14617-9:2005 | J | 10.9 | |
| Lineare thermische Ausdehnung EN 14617-11:2005 | 10 ⁻⁶ °C ⁻¹ | 44.5 | |
| Chemikalienbeständigkeit (HCl und NaOH) EN 14617-10:2012 | Classe | C4 für Salzsäure C4 für Natriumhydroxid | |
| Abrieb EN 14617-:2012 | mm | 30.9 | A3 (EN 15285:2008) |
| Rutschhemmung mit Pendel auf polierter Oberfläche EN 14231-:2003 | | SRVtrocken= 47 SRVnass= 4 | |

Zertifizierungen



QUARTZFORMS



Quartzforms SpA

Burger Str. 10 D-39126 Magdeburg, tel +49 (0) 39 1 53 888 000, fax +49 (0) 39 1 53 888 010
info@quartzforms.com www.quartzforms.com

Die Wiedergabe der Bilder von Videos und Ausdrucken ist richtungsweisend. Die Platte ahmt Naturstein nach, daher sind beim Endprodukt einige Abweichungen möglich.